

VIBASOL AQUAPOX PRIMER

ART 10.46

Farbloser Epoxy Primer und Anstrich für mineralische Untergründe

Beschreibung: Farbloses 2-Komp Epoxy Anstrich System, lösungsmittelfrei, wasserverdünnbar,

Eigenschaften:

- Hohe Haftfestigkeit auch auf alten Farbanstrichen, Keramik und Nichteisen- Metalluntergründen
- Gute Abriebfestigkeit und Reinigungsfreundlichkeit
- Lösungsmittelfrei, umweltfreundlich

Anwendung: Als Primer und farblose Beschichtung auf mineralische Untergründe wie Beton, Abrieb, Verputze. Auch auf alten gut haftenden Anstrichen applizierbar. Ergibt einen abriebfesten, wasserbeständigen Schutzanstrich für Wände und Böden.

Untergründe: Die zu behandelnden Untergründe müssen sauber, frei von Schmutz Öl, Fett und allen losen Teilen sein.

Systemaufbau: **Grundierung**
Als Grundierung bei saugenden Untergründen.

Versiegelung farblos
2maliges beschichten mit **VIBASOL AQUAPOX PPRIMER, ART 10.46**

Verarbeitung: Komp A + B im angegebenen Mischungsverhältnis mit niedertourigem Rührwerk gut vermischen. Die Applikation erfolgt mit Roller, Bürste, Pinsel oder Airless Spritzgerät. Die Topfzeit von ca 40 Min/20° C ist zu beachten. Das Ende der Topfzeit ist visuell nicht ersichtlich. Geräte und Werkzeuge können in noch nicht ausgehärtetem Zustand mit **Wasser** gereinigt werden.

Mischung:

Komp A	1 Gew. Teil
Komp B	5 Gew. Teil

Verbrauch: Die Auftragsmenge beträgt je nach Rauigkeit und Saugfähigkeit des Untergrundes pro Anstrich im Mittel ca. 200 - 250 g/m² und ergibt eine Trockenfilmstärke von ca 100 µm

Untergrund Vorbehandlung:

Der Untergrund muss sauber sein, frei von Verschmutzungen wie Öl, Fett, Staub und losen Teilen. Geeignete Reinigungsmethoden sind: Sandstrahlen, HD Wasser Strahlen, Kugelstrahlen, Flammstrahlen, Fräsen, evtl. auch chemisches Reinigen, s. unser Datenblatt "Reinigung und Untergrundvorbehandlung."

Die Unterlage muss vor dem Beschichten, falls notwendig, instandgestellt werden. Hohle Stellen müssen mit Injektionen verklebt werden (**VIBAPOX INJECT 2E, ART 47.13**). sandende Untergründe müssen verfestigt werden. (**VIBAMENT CONSOLID VI, ART 47.66**).

Unebenheiten und Löcher müssen mit **VIBAPOX AQUAPOX PRIMER, ART 10.53** grundiert und mit **VIBAPLAN AQUAPOX TU, ART 40.24** porenfrei aufgefüllt respektive planiert oder gespachtelt werden.

Verarbeitung:

Komp A + B im angegebenen Mischungsverhältnis mit niedertourigem Rührwerk gut vermischen. Die Applikation erfolgt mit Roller, Bürste, Pinsel oder Airless Spritzgerät. Die Topfzeit von nur 40 Min ist zu beachten. Das Ende der Topfzeit ist visuell nicht erkennbar. Geräte und Werkzeuge können in noch nicht ausgehärtetem Zustand mit **Wasser** gereinigt werden.

Spezifikationen:

Basis:	Epoxyharz, lösungsmittelfrei, in Wasser emulgiert		
Farben:	farblos		
Haftzugfestigkeit:	> 1.5 N/mm ²		
Beständigkeit:	Hohe Abriebfestigkeit Chemisch beständig gegen Wasser, Waschmittellaugen, Salzlösungen, Mineralöle, Benzin		
Schichtstärke:	im Mittel 100 µm pro Applikation		
Spez Gewicht A/B:	ca. 1.03		
Mischverhältnis:	Komp A	1 Gew Teil	
	Komp B	5 Gew Teil	
Topfzeit:	ca 40 min bei 20° C		
Verarbeitungstemp:	mind 5° C bis + 30° C		
Klebfrei:	nach 3-5 h / 20° C, je nach Luftfeuchtigkeit		
Begehrbar:	nach 12 h / 20° C		
Durchhärtung:	vollständige Durchhärtung für chemische Belastung erst nach 7 Tagen bei 20° C		
Verbrauch:	0,25 kg/m ² pro Applikation		

Lagerung, Haltbarkeit:

In gut verschlossenen Originalgebinden
mindestens 1 Jahr
nicht unter +5° C oder über 30° C lagern

Lieferform:

Comp A/B	5 / 10 / 30 / kg
oder	
Comp A:	20 kg
Comp B:	20 / 200 kg

Toxikologie:

Komp A	Xi, R36/38,R43,R51 S26/28,S37/39,S61 UN No. kein Gefahrstoff enthält epoxidhaltige Verbindungen
Komp B	Xi, R21/22/, R34,36/38,43,R50/53 S26/ UN No. nicht anwendbar enthält Polyamin



Manufactured by
VIBAK Products AG
Schönenwerdstr 9 CH 8902 Urdorf / Switzerland
Tel +41 44 734 2868 FAX +41 44 734 2888 info@vibak.com

www.vibak.com