VIBALASTIC PC

ART 45.35

Elastische, Polymer vergütete Dichtschlämme

Beschreibung:

VIBALASTIC PC, ART 45.35, ist eine elastische, kunststoffvergütete, 2 Komp Dichtschlämme, hydraulisch abbindend. (PC =Polymer/Ciment based)

Eigenschaften:

- **Flexibel, Haarriss überbrückend**
- **Hohe wassersperrende Wirkung**
- **Hohe Haftfestigkeit**
- **Härtet schwund- und rissfrei aus**
- **Wasserdampf durchlässig**
- **Einfache Verarbeitung**

Anwendung:

Zur Isolierung, Abdichtung und Vergütung von mineralischen Oberflächen. Erstellen von Haarrissüberbrückenden Flächendichtungen an mineralischen Baustoffen gegen Feuchtigkeit und Wasser. Abdichtung von Aussen- und Innenwänden, Bodenplatten, Feuchträumen, Kellern, Duschen und Badezimmer unter Platten- oder anderen Belägen.

Untergründe:

VIBALASTIC PC, ART 45.35 kann auf alle mineralischen Untergründe appliziert werden. Der Untergrund muss tragfähig, staub-, oel- und fettfrei sein. Nur auf feuchter Unterlage applizieren. Gegebenenfalls muss der Untergrund vorgenässt oder eine Grundierung aufgebracht werden.

System:

Instandstellung des Untergrundes
Löcher und Unebenheiten müssen ausgeglichen werden.
VIBAMENT REPMOERTEL 15, ART 45.37
und eventuell mit VIBAMENT LM, ART 40.62 gespachtelt werden

Grundierung
Der Untergund ist vorzunässen, bevor VIBALASTIC PC, ART 45.35 appliziert wird.
Bei porösen oder sehr saugenden Untergründen ist mit PRIMER EM, ART 70.71 zu grundieren.

Beschichtung
2maliges Aufbingen von VIBALASTIC PC, ART 45.35 Schlämme
Verbrauch 1.0 - 1.5 kg/m2 pro Applikation
Gesamte Schichtstärke mindestens 1.5 - 2mm

Verarbeitung:
Die Verarbeitung erfolgt auf den vorbereiteten, vorgenässten oder frisch grundierten Untergrund. Als Grundierung VIBACRYL EM, ART 70.71 verwenden. **VIBALASTIC PC, ART 45.35** soll nass in nass in die frische Grundierung eingebracht werden.

Komp A (Flüssigkeit) vor dem Öffnen gut schütteln. Komp A , in einem Mischgefäss vorlegen und Komp B (Filler) einstreuen und mit einer Kelle oder einem niedertourigen Rührwerk zu einer homogenen Masse mischen.
Bei einem Mischverhältnis von A : B = 1 : 2.5 ist die Schlämme noch selbstverlaufend und für horizontale Flächen geeigent.
Bei einem Mischverhältnis von A : B = 1 : 3 wird die Schlämme spachtelfähig und ist für die Verarbeitung an vertikalen Flächen geeignet.

Die Verarbeitung erfolgt mit Zahntraufel, Metalltraufel, Kunststofftraufel, Streichbürste, auf den frisch grundierten Untergrund inmindestens 2 oder mehr Schichten.

Werkzeuge können sol lange das Material noch nicht ausgehärtet ist, mit Wasser gut gereinigt werden.

Spezifikationen:

Basis:	Polymer / Zement, lösungsmittelfrei
Farben:	grau oder weiss
Aussehen:	VIBALASTIC Komp A milchig weisse Flüssigkeit VIBALASTIC Komp B (Filler): zementgraues oder weisses Pulver
Dichte:	1.35 kg/L (Schüttgewicht) 1.9, in ausgehärtetem Zustand
Druckfestigkeit:	elastisch
Biegezugfestigkeit:	elastisch
Haftzugfestigkeit:	> 1.0 N/mm²
Beständigkeit:	Hohe Wasserbeständigkeit
Schichtstärke:	1-2 mm pro Arbeitsgang
Mischung:	Komp A 1 (Gewichts Teil) Filler 2.5 -3 (Gewichts Teile)
Verarbeitungszeit:	ca. 90 min. bei 10° C ca. 60 min. bei 20° C ca. 40 min. bei 30° C
Topfzeit:	ca 50 min bei 20° C
Verarbeitungstemp.:	mind. +5° C, max 35° C
Begehbar:	nach 12 - 16h bei 20° C
Ueberarbeitbar:	nach 12 h bei 20°
Ausgehärtet:	nach 7 Tagen bei 20° C
Verbrauch:	Grundierung: 0,3-0,5 kg/m² VIBALASTIC PC: 2 kg/m²/mm

Haltbarkeit:

In gut verschlossenen Originalgebinden bei +5°C bis +40°C mindestens 12 Monate. VIBALATIC polymer vor Frost schützen.

Lieferform:
In vordosierten Einweggebinden

Komp A / Filler 18 / 36 kg

oder

Komp A: 20 / 100 kg
Filler: 25 kg

Gefahrengut:

Kein Gefahrengut

Manufactured by
VIBAK Products AG
Schönenwerdstr 9 CH 8902 Urdorf / Switzerland
Tel +41 44 734 2868 FAX +41 44 734 2888 info@vibak.com
www.vibak.com

DBD 4535 2/2 0607
VDOC\DBD\dbd4535.pm65

Alle in unseren Merkblättern aufgeführten Informationen wurden nach den besten Kenntnissen und dem Stand des Wissens wiedergegeben. Der Inhalt ist ohne Rechtsverbindlichkeit. Je nach Umgebungseinflüssen und Art der Verarbeitung können diese Angaben Streuungen unterworfen sein. Unsere Garantie erstreckt sich daher auf die Qualität der von uns gelieferten Produkte.

VIBAK® ist ist ein registrierter Markenname der VIBAK AG, Switzerland