

VIBAMENT REPMÖRTEL 30, ART 45.36 VIBAMENT REPMÖRTEL 15, ART 45.37

Kunstharzvergüteter Reparatur- und Reprofiliermörtel

- Beschreibung:** Kunstharzvergüteter Reparatur- und Reprofiliermörtel, 2-Komp. auf Basis Zement mit mineralischen Füllstoffen und einem Additiv auf Basis modifizierter Acrylharze.
- Anwendung:** Kunstharzvergüteter Reparatur- und Reprofiliermörtel für mineralische Untergründe wie Beton und Mörtel, Reparaturen an Beton, Mörtel sowie von mineralischen Untergründen. Anwendung bei Betonsanierungen und Reparaturen im allgemeinen Hoch- und Tiefbau. Auch als Dünnschichtputz auf mineralischen Untergründen (zB KS Steine) geeignet. Ergibt einen guten Untergrund für nachfolgende Beschichtungsarbeiten.
- Eigenschaften:**
- Hohe Frost- Tausalzbeständigkeit
 - Gute Wasser- und Oelbeständigkeit
 - Lösungsmittelfrei
 - rasch aushärtend
 - hohe Haftfestigkeit
 - kann nach 1 Tag beschichtet werden
 - weitgehend wasserdicht, jedoch dampfdurchlässig



- Untergründe:** Die zu behandelnden Beton- oder Mörteluntergründe müssen sauber, frei von Schmutz, Öl, Fett und allen losen Teilen sein. Armierungseisen müssen entrostet und entsprechend vorbehandelt werden, VIBAMENT FERROTEC, ART 45.91 oder VIBALAC ZINC, ART 60.16
- Verarbeitung:** Komp B vor dem Öffnen gut schütteln. Komp B, (Additiv) in einem Mischgefäß vorlegen und Komp A (Pulver) einstreuen und mit einer Kelle oder einem niedertourigen Rührwerk zu einem homogenen Mörtel mischen. Die Verarbeitung erfolgt auf den vorbereiteten und frisch grundierten Untergrund. Die Grundierung oder Haftbrücke besteht aus einem Teil Additiv und einem Teil Pulver. Der Mörtel soll nass in nass in die frische Grundierung eingebracht werden.

Spezifikationen:

Basis:	Kunststoff/Zement, lösungsmittelfrei
Farben:	betongrau, kann eingefärbt werden
Aussehen:	VIBAMENT Additiv: milchig weisse Flüssigkeit VIBAMENT Filler: zementgraues Pulver
Dichte:	2.1 (als Mörtel)
Mischung:	VIBAMENT Additiv: 2 Gew. Teile VIBAMENT Filler: 10-12 Gew. Teile je nach Thixotropie
Topfzeit :	ca. 15 - 20 min. bei 20° C
Verbrauch:	Grundierung: 0,3-0,5 kg/m ² Mörtel: 2.1 kg/m ² /mm abhängig von der Flächenstruktur 21 kg / m ² bei 1 cm Auftragsstärke
Schichtstärke:	TYP 15 ab 3mm bis 15 mm TYP 30 ab 10 mm bis 30 mm
Verarbeitungstemp.:	mind. +5° C, max 30° C
Begehrbar:	nach 12 - 16h bei 20° C
Ueberarbeitbar:	nach 12 h bei 20° C
Ausgehärtet:	nach 7 Tagen bei 20° C
Druckfestigkeit:	45 - 55 N/mm ² (28 Tge)
Biegezugfestigkeit:	7 - 10 N/mm ² (28 Tge)
Beständigkeit:	Hohe Wasserbeständigkeit auch gegen aggressive Wässer Hohe Frost- und Tausalzbeständigkeit

Lieferform:	In vordosierten Einweggebinden Additiv/Filler 6 / 12 kg oder Additiv: 20 / 100 / 200 kg Filler: 25 / 50 kg
Haltbarkeit:	In gut verschlossenen Originalgebinden bei +5°C bis +40°C mindestens 6 Monate. VIBAMENT Additiv vor Frost schützen.
Gefahrgut:	Kein Gefahrgut gemäss EG Richtlinien und Transportvorschriften.



Manufactured by
VIBAK Products AG
Schönenwerdstr 9 CH 8902 Urdorf / Switzerland
Tel +41 44 734 2868 FAX +41 44 734 2888 info@vibak.com
www.vibak.com